

ARGOTEC REPARACION R4 FLUIDO

Mortero fluido de reparación estructural de hormigón EN 1504-3



Mortero fluido de reparación estructural de hormigón EN 1504-3

Presentación

- Apariencia: Polvo
- Color: Gris
- Peso (kg): 25
- Rendimiento (kg/m²): 18 kg/m² y cm de espesor
- Rendimiento en mm de espesor (kg/m²): 1,8
- Código de producto: 350144

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Masa nominal (kg/m ²)	25	-
Absorción capilar (kg/m ² h ^{0.5})	W2	-
Adhesión (N/mm ²)	2	-
Agua de amasado (%)	17/19	-
Características de flujo en fresco (mm)	≤ 110	-
Clasificación según UNE EN 1504-3	R4 Fluido (PCC)	-
Compatibilidad térmica. Parte I. (N/mm ²)	2	-
Conductividad térmica declarada (W/mK)	1	-

Concepto	Valor	Norma
Contenido en iones cloruro (%)	$\leq 0,05$	-
Densidad aparente (kg/L)	$1,50 \pm 0,16$	-
Densidad masa fresca (kg/L)	$1,80 \pm 0,16$	-
Espesor máximo (mm)	40	-
Espesor mínimo (mm)	10	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/2	-
Módulo de elasticidad (GPa)	≥ 20	-
Permeabilidad al vapor de agua (m)	Clase I	-
Reacción al fuego	A1	-
Resistencia a compresión 24 horas (N/mm ²)	≥ 15	-
Resistencia a compresión 28 días (N/mm ²)	≥ 45	-
Resistencia a compresión 7 días (N/mm ²)	≥ 30	-
Resistencia a la carbonatación	Pasa	-
Retracción a los 28 días (mm/m)	$\leq 0,1$	-
Sustancias peligrosas	Ver HS	-
Tiempo de aplicación (min)	30	-

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Permeabilidad al CO ₂	Clase III	-

Campo de Aplicación

- Conservación y restauración del pasivado. Principio 7. Métodos 7.1 y 7.2.
- Reparación y regeneración de elementos estructurales horizontales. Rehabilitación de pavimentos por parcheo. No usar como pavimento continuo.
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón. Principio 4. Método 4.4.
- Trabajos de reparación del hormigón. Principio 3. Método 3.1.

Ventajas y Beneficios

- Excelente adherencia.
- Exento de cloruros.
- Fabricado con cemento sulfuroresistente.
- Fluido.
- Rápido desarrollo de resistencias.
- Secado rápido.
- Sin retracción.
- Fabricado con inhibidor de la corrosión.

Memoria descriptiva

La reparación de elementos de hormigón se ejecutará con el mortero ARGOTEC REPARACIÓN FLUIDO R4, de la compañía Argos derivados del cemento, de clase R4 según la norma UNE EN 1504-3, de acuerdo al principio 3 (método 3.1.), principio 4 (método 4.4.) o principio 7 (métodos 7.1. y 7.2.). El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra.

Soporte

- Pavimentos de hormigón

Preparación del soporte

- En cualquier caso se deben contemplar los requisitos específicos de la norma EN 1504-10.
- Los elementos metálicos como las armaduras deben estar limpios de óxido, polvo, restos de mortero u otros materiales que puedan impedir la adherencia o contribuir a la corrosión.
- Los soportes absorbentes se deben humedecer hasta saturación sin encharcar.
- Los soportes deberán estar limpios y sanos, exentos de grasas, pinturas u otras sustancias que impidieran una correcta adherencia.
- Los soportes muy lisos se tratarán mecánicamente con el fin de garantizar la correcta adhesión del mortero.
- Sobre superficies poco porosas se utilizará una imprimación de adherencia adecuada.

Modo de empleo

- Amasar ARGOTEC REPARACIÓN FLUIDO R4 con 4.25 L. de agua limpia por saco de 25 Kg. preferiblemente por medios mecánicos hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Verter el mortero en espesores nunca inferiores a los 10 mm. ni superiores a los 40 mm. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales.

Precauciones

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.
- No aplicar sobre soportes de yeso.
- No aplicar sobre superficies de plástico, madera, caucho, etc.

- No usar como pavimento continuo. Solo para parcheo o relleno de huecos.
- Proteger la superficie fresca del sol directo, lluvia y especialmente de corrientes de aire.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

Limpieza de las herramientas

- Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el adhesivo haya endurecido.

Seguridad e higiene

- La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.
- Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento o eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deberán consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad del producto.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**