Auxiliares

DANECRAN 100

Capa separadora en soluciones no adheridas.

DANECRAN 100 es un fieltro de fibra de vidrio termosoldado de 100 g/m², usado en soluciones no adheridas como capa separadora entre el soporte y la membrana impermeabilizante. Cumple con las especificaciones requeridas en la norma UNE 104-204 95.

Presentación

- Largo (cm): 20000
- Ancho (cm): 100
- Color: Blanco
- Código de producto: 710002

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm)	>350	-
Resistencia a la tracción transversal (N/5cm)	>200	-

Normativa y Certificación

- Dispone de certificado de Comportamiento a Fuego externo: Broof(t1) para sistema de cubierta DANODECK, compuesto por: Soporte resistente de chapa grecada, Paneles de aislamiento rígido machihembrado DANOPREN PR (XPS), Capa separadora DANECRAN 100, Lámina impermeabilizante DANOPOL HS COOL ROOFING, de 1.5 o 1.8mm de espesor.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los

productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+57 318 856 5749**