

ARGOCOLA ELITE 500

Adhesivo cementoso de altas prestaciones deformable C2TES1



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

GlobalEPD 006-028

Colores:



Blanco
25Kg - 350011



Gris
25Kg - 350310

ARGOCOLA ÉLITE 500 es un adhesivo cementoso deformable de altas prestaciones C2TES1 formulado a base de cemento Pórtland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros que le otorgan una extraordinaria capacidad de deformación, adherencia y durabilidad.

Presentación

- Peso (kg): 25
- Rendimiento (kg/m²): 4.5
- Rendimiento en mm de espesor (kg/m²): 1,8
- Apariencia: Polvo
- Color: Blanco
- Código de producto: 350011

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Masa nominal (kg/m ²)	25	-
Absorción capilar (kg/m ² h0.5)	W2	-
Adherencia tras calor (N/mm ²)	≥ 1,0	-
Adherencia inicial (N/mm ²)	≥ 1,0	-

Concepto	Valor	Norma
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo (N/mm ²)	≥ 1,0	-
Adherencia tras inmersión al agua (N/mm ²)	≥ 1,0	-
Adherencia tras tiempo abierto 30 min (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Agua de amasado (%)	24/26	-
Clasificación según UNE EN 12004	C2TES1	-
Deformación transversal (mm)	≥ 2,5	-
Densidad aparente (kg/L)	1,60 ± 0,05	-
Densidad masa fresca (kg/L)	1,80 ± 0,05	-
Deslizamiento (mm)	≤ 0,5	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/0,8	-
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	Clase I	-
Reacción al fuego	A1	-
Relleno de juntas (horas)	24	-
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras (kPa)	350013	"350013
Sustancias peligrosas	Ver HS	-
Tiempo de ajuste de piezas (min)	30	-
Tiempo de vida de la mezcla (min)	120	-

Campo de Aplicación

- Apto para colocación de piezas porcelánicas de gran formato en fachadas o alicatado de piscinas.
- Apto para colocar sobre otro azulejo.
- Apto para suelo radiante según UNE 13008 baldosas < 90 cm.
- Colocación de piezas cerámicas de baja absorción en paramentos y en suelos interiores y exteriores.

Memoria descriptiva

- La colocación de baldosas cerámicas se realizará con adhesivo deformable ARGOCOLA ÉLITE 500, de la compañía Argos derivados del cemento, de clase C2FTE S1 según la norma UNE EN 12004. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra. Las baldosas cerámicas se colocarán con separadores para juntas de colocación

Soporte

- Apto para suelo radiante según UNE 138003.
- Enfoscados de mortero
- Materiales cerámicos de baja porosidad.
- Soleras de hormigón
- Soportes de naturaleza cementosa.
- Tabiquería de cartón-yeso.

Preparación del soporte

- El soporte no debe presentar problemas de humedades y deberá haber finalizado su proceso de curado.
- Los soportes deberán estar limpios y sanos, exentos de grasas, pinturas u otras sustancias que impidieran una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Amasar ARGOCOLA ÉLITE 500 con con 7.0-7.25 L (28-29%) de agua limpia por saco de 25 kg manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Dejar reposar 5 minutos antes de la aplicación.
- Se peina el adhesivo sobre el soporte con una llana dentada 6×6 mm para formatos pequeños u 8×8 mm para formatos superiores a 40×40 cm. El adhesivo se extiende en paños de aprox. 1 m² de forma que el tiempo que transcurra entre la aplicación del adhesivo sobre el soporte y la colocación de la cerámica no haga que el adhesivo pierda humestabilidad suficiente para su correcta adhesión.
- Se ha de presionar la baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del adhesivo.

Precauciones

- Dejar un espacio de rejuntado entre baldosas apropiado al tamaño de la baldosa y a la superficie total aplicada según UNE 138003.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- No aplicar en capa gruesa sin doble encolado.
- No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.
- No aplicar sobre soportes de yeso sin imprimir con DANOPRIMER® RPU.
- No aplicar sobre superficies de plástico, metal, madera, caucho, etc.
- Respetar las juntas de obra.
- En piscinas de cloración salina y/o atemperadas (jacuzzi), que puedan sufrir ataques por sulfatos, se usarán versiones gris con cemento sulforresistente y rejuntado estanco tipo epoxi respetando siempre la UNE EN 13888 en lo referente al espesor mínimo de la junta.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

Limpieza de las herramientas

- Producto fresco, con agua.
- Producto seco, raspando.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

Document generated on 16/05/2025