

ARGOREV TEMATIZACIÓN

Mortero tixotrópico para la realización de relieves



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

GlobalEPD 006-040

Colores:



Marrón
24.5Kg - 350079



Blanco
24.5Kg - 350078

ARGOREV TEMATIZACIÓN es un mortero a base de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y fibras especiales que le otorgan una extraordinaria tixotropía que permite moldear, esculpir, moldurar y estampar.

Presentación

- Apariencia: Polvo
- Color: Marrón
- Peso (kg): 24.5
- Código de producto: 350079

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Masa nominal (kg/m ²)	25	-
Agua de amasado (%)	22	-
Clasificación según UNE EN 998-1	CR CSIV W2	-
Conductividad térmica declarada (W/mK)	0.67	-
Densidad aparente (kg/L)	1.40	-

Concepto	Valor	Norma
Espesor máximo (mm)	40	-
Espesor mínimo (mm)	5	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/1	-
Reacción al fuego	A1	-

Campo de Aplicación

- Interior y exterior.
- Realización de revestimientos en fachadas sobre cerramiento cerámico.
- Realización y tematización de todo tipo de relieves (sillares, zócalos, cornisas, fábricas, elementos clásicos ornamentales, etc.).

Ventajas y Beneficios

- Hidrofugado
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Proyectable con máquina de camisa.
- Sin descuelgue.
- Tixotrópico.
- Aplicación directa sobre el cerramiento.
- Carta de colores.
- Aligerado.

Memoria descriptiva

El trabajo de ejecución del relieve y su tematización se ejecutarán con el mortero seco ARGOREV® TEMATIZACIÓN, de la compañía DANOSA, de clase CR (CSIV) W2 según la norma UNE EN 998-1. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra.

Soporte

- (Sobre hormigón y otros soportes superabsorbentes o nada absorbentes, aplicar una imprimación adecuada).
- Fábrica de ladrillo o bloque cerámico.
- Ladrillo

Preparación del soporte

- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.
- No aplicar sobre yesos o pinturas.
- El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desencofrantes, etc. y en general de cualquier sustancia o partícula que pueda impedir la

correcta adherencia.

Modo de empleo

- Amasar ARGOREV® TEMATIZACIÓN con aprox. 5.5 L de agua limpia por saco de 25 kg manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Extender el mortero dejando un espesor medio de entre 5-40 mm. y reglear el material aplicado para regularizar los espesores y alisar la superficie.
- Una vez iniciado el proceso de endurecimiento, proceder a moldear el material con las herramientas adecuadas (llagueros, espátulas, cuchillas, etc.).
- Una vez endurecido, lijar y esculpir las partes deseadas y pigmentar si fuera necesario.

Precauciones

- Almacenar en lugar seco, protegido de la lluvia, el sol y de altas y bajas temperaturas.
- Conviene armar con malla la aplicación en puntos singulares.
- Cuando se aplica con humedad relativa muy elevada puede retrasarse el secado.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- No añadir más agua una vez haya empezado a fraguar.
- Respetar el agua de amasado.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

Seguridad e higiene

- Consulte la ficha de seguridad.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

