

MALLA FV 60

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino para refuerzo de revestimientos de morteros



Malla fabricada 100% con fibra de vidrio que aumenta la resistencia a la tracción. Se utiliza en la aplicación de morteros impermeabilizantes, revocos y enfoscados, prolongando la durabilidad de los revestimientos. Resistente al fuego, a la fisuración y a la alcalinidad.

Presentación

- Largo (cm): 5000
- Ancho (cm): 100
- Color: Blanco
- Luz de malla (mm): 2.5 x 2.5
- Código de producto: 770006

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Gramaje (g/m ²)	45 ± 5	-
Resistencia a la tracción longitudinal y transversal (N/5cm)	Urdimbre: ≥ 750-900 Trama: ≥ 450-600	-
Contenido de resina (%)	13 - 18	-

Campo de Aplicación

- Refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

Ventajas y Beneficios

- Buena resistencia a la alcalinidad.

- Gran estabilidad de malla.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**