

ARGOCOLA ELITE 400 RAPIDO



EPD[®]



EPD GLOBAL
006-028

Présentation

- Apparence: polvo
- Couleur: Gris
- Peso (kg): 25
- Rendement (kg/m²): 4.5
- Classe de logistique: (BP) Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité
- Code du produit: 350010

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Absorción capilar (kg/m ² h0.5)	W2	-
Adherencia tras calor (N/mm ²)	≥ 1,0	-
Adherencia inicial antes de 6 horas (N/mm ²)	0.5	-
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo (N/mm ²)	≥ 1,0	-
Adherencia tras inmersión al agua (N/mm ²)	≥ 1,0	-
Adherencia tras tiempo abierto 30 min (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Agua de amasado (%)	24/26	-
Clasificación según UNE EN 12004	C2FTES1	-

Concept	Valeur	Norme
Deformation transversal (mm)	$\geq 2,5$	-
Densidad aparente (kg/L)	$1,60 \pm 0,05$	-
Densidad masa fresca (kg/L)	$1,80 \pm 0,05$	-
Deslizamiento (mm)	$\leq 0,5$	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/0,8	-
Masse nominale (kg/m ²)	25	-
Permeabilidad al vapor de agua (m)	Clase I	-
Réaction au feu	A1	-
Relleno de juntas (horas)	6	-
Substances dangereuses	Ver HS	-
Tiempo de ajuste de piezas (min)	15	-
Tiempo de vida de la mezcla (min)	30	-

Portée

- Convient pour la pose de grès cérame grand format sur les façades ou le carrelage de piscine.
- Convient pour le chauffage par le sol selon la norme UNE 13008 dalles <90 cm.
- Pose de pièces en céramique à faible absorption sur les murs et sur les sols intérieurs et extérieurs.

Avantages et bénéfices

- Performances mécaniques élevées.
- Temps ouvert élevé.
- Grande plasticité.
- Très déformable.
- Permet la rectification des pièces.
- Mise en service sous 6 heures.
- Sans décroché.

Soutien

- Enduits de mortier
- Planchers de béton
- Substrats de ciment
- Chauffage au sol selon UNE 138003.
- Cloisons en plaques de plâtre.

Préparation des substrats

- Le support ne doit pas présenter de problèmes d'humidité et doit avoir terminé son processus de durcissement.
- Les supports doivent être propres et sains, exempts de graisse, de peintures ou d'autres substances qui empêchent une bonne adhérence.

Mode d'emploi

Avertissement

- Laisser un espace pour le jointoiment entre les carreaux en fonction de la taille du carreau et de la surface totale appliquée selon la norme UNE 138003.
- Ne pas mélanger une grande quantité de produit en raison de la courte durée de vie en pot du mélange.
- Ne pas appliquer avec risque de gel, de pluie, de vent fort ou de soleil direct.
- Ne pas appliquer en couche épaisse sans double collage.
- Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C.
- Ne pas appliquer sur des supports de gypse non apprêtés avec DANOPRIMER® RPU.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en plastique, en métal, en bois, en caoutchouc, etc.
- Respectez les joints de construction.
- Avant la préparation mécanique, les traces de vernis, cires, graisses, huiles et contaminants similaires doivent être éliminées.

Manipulation, stockage et conservation

- Conditionné dans des sacs en papier multifeuilles de 25 kg avec un film étanche à l'humidité qui lui permet d'être correctement conservé pendant 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**