

DANOCRET PROTECT 100



EPD[®]



EPD S-P-03332

Présentation

- Apariencia: Polvo
- Color: Blanco
- Poids (kg): 25
- Rendement (kg/m²): 3
- Classe de logistique: (A) Produits en stock, disponibilité immédiate
- Code du produit: 350135

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Absorption capillaire (kg/m ² h ^{0.5})	≤ 1,00	EN 1062-3:2008
Adhérence après action de la chaleur (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Adhérence après cycles gel-dégel (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Adhérence après compatibilité thermique (N/mm ²)	≥ 1,00	EN 13687-1 y 2
Adhérence après immersion dans l'eau (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Adhérence après immersion dans l'eau avec de la chaux (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Adhérence à la traction directe (N/mm ²)	≥ 1,00	EN 1542:1999
Eau de gâchage (%)	18/20	-

Concept	Valeur	Norme
Classification selon EN 14891 Tableau 4	MC	-
Densité apparente (kg/L)	1,50 ± 0,05	-
Densité de la masse fraîche (kg/L)	1,80 ± 0,05	-
Épaisseur maximale (mm)	3	-
Épaisseur minimale (mm)	2	-
Épaisseur par couche	Nunca superior a 2 kg/m ²	-
Imperméabilité à l'eau	cumple	-
Intervalle granulométrique (mm)	0/0,8	-
Masse nominale (kg/m ²)	25	-
Perméabilité à la vapeur d'eau (m)	Clase I	-
PH	10.5 ± 0.5	-
Réaction au feu	A1	-
Résistance à la compression 28 jours (N/mm ²)	20	-
Résistance à la fissuration à 0 °C	A2	EN 1062-7:2008
Substances dangereuses	Ver HS	-

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Compatibilité eau potable	no	-
Perméabilité au CO2	Clase III	EN 1062-6:2003

Domaines d'application

- Convient pour réduire l'humidité capillaire dans les structures enterrées et les cages d'ascenseur.
- Étanchéité des balcons et terrasses.
- Étanchéité des salles de bains, cuisines et piscines avant la pose du revêtement final.
- Protection des surfaces en béton, pour la protection de l'eau de mer et des sels.

Avantages et bénéfices

- Haute protection contre le salpêtre et l'eau de mer selon la norme UNE EN 1504-2.
- Bonne adhérence sur supports non vitrés (1,1 N/mm², méthode EN 1542).
- Élasticité qui assure le pontage des fissures jusqu'à 0,25 mm.
- Évite l'humidité due à la condensation.
- Évitez l'apparition d'efflorescence.
- Imperméable à l'eau.
- Résistant aux cycles de gel/dégel.
- Système passable sous tuile.
- Bonne flexibilité et adhérence.

Supports

- Enduits de mortier
- Béton
- Carrelages muraux en céramique et pierre naturelle.

Mode d'emploi

Avertissement

- La mise en service doit durer plus de 7 jours en contact avec l'eau.
- Nettoyez les outils à l'eau juste après la finition. S'il y a des restes solides de saleté, nous vous recommandons de gratter.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en cas de risque de pluie.
- Ne réutilisez pas les conteneurs.
- Réaliser des implantations avec le matériau pour garantir un approvisionnement adéquat et éviter l'accumulation du matériau en préparant les supports et en réalisant des rainures avec le produit le plus adapté de la gamme ARGOTEC® RERPARACIÓN.
- Il est recommandé d'appliquer au moins deux couches de produit d'au moins 1 mm d'épaisseur chacune.
- Passable après 24 à 48 heures de séchage.
- Une fois le mélange réalisé, vous disposez d'un maximum de 30 minutes pour l'appliquer.

Manipulation, stockage et conservation

- Conservez les contenants hermétiquement fermés et couverts des températures extrêmes (entre 5 °C et 30 °C), à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Pour une période n'excédant pas 12 mois.
- Conditionné dans des sacs en papier multifeuilles de 25 kg avec un film étanche à l'humidité qui lui permet d'être correctement conservé pendant 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les

produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**