

DANOFLOOR PU 300

Revêtement polyuréthane élastique à deux composants autolissant pour les sous-couches anti-fissures dans les systèmes DANOCOAT®, DANOPUR® et DANOFLOOR®.



DANOFLOOR® PU 300 est une résine polyuréthane élastique à deux composants, sans solvants ni plastifiants, utilisée comme couche de revêtement et de protection dans les systèmes d'étanchéité des parkings extérieurs et intérieurs. DANOFLOOR® PU 300 peut être saupoudré de charges minérales (aride, corindon ou carborundun) pour obtenir des finitions antidérapantes avec un haut degré de résistance mécanique.

Présentation

- Poids (kg): 4
- Code du produit: 726004

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Adherencia al hormigón (con DANOPRIMER EP) (N/mm ²)	> 2,0	-
Densidad mezcla (g/cm ³)	1.37 ± 0.05	-
Rapport A/B (en poids)	100	-
Résistance à la traction (N/mm ²)	12,7	-
Dureté Shore D à 23°C et 7 jours	65	-
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). Curado total (días)	7	-
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). Tiempo para tráfico rodado (horas)	72	-
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). Tiempo para tránsito de personas (horas)	12	-

Concept	Valeur	Norme
Viscosidad mezcla a 23°C (mPA.s.)	2060±200	-

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Densité à 23 °C (kg/dm ³)	1.24 ± 0.05	-
Pot life a 23°C y 50% H.R. (min)	25	-
Viscosité à 23°C (mPA.s)	90±20	-

Données d'application

Concept	Valeur
Humidité relative (%)	<75
Température du support / de l'air ambiant (°C)	+10 / +35 (3°C por encima del punto de rocío)

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**