

DANOPOL DW HS 1.2 BIO

Membrane synthétique à base de PVC plastifié.



DANOPOL DW HS 1.2 BIO est une membrane synthétique à base de PVC plastifié bleu clair, fabriquée moyennant un procédé de calandrage et renforcée avec une armature en maille de fibre polyester pour l'étanchéité des réservoirs d'eau, incorpore des biocides dans sa formulation pour prévenir la formation d'algues, de champignons et de tout autre type d'organisme nuisible à l'homme. Cette membrane est résistante aux intempéries et aux rayons ultra-violets.

Présentation

- Longueur (cm): 2000
- Norme de mesure de longueur: EN 1848-2
- Largeur (cm): 180
- Norme de mesure de largeur: EN 1848-2
- Epaisseur (mm): 1.2
- Surface (m²): 36
- Code du produit: 210079

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Masse nominale (kg/m²)	1.5	-
Allongement à la rupture longitudinal (%)	> 200	-
Allongement à la rupture transversal (%)	> 200	-
Stabilité dimensionnelle (sens longitudinal et transversal)	< 3.0	EN 1107-2
Perméabilité à la vapeur d'eau (m)	47.000 ± 30%	EN 1931
Pliabilité à basse température (°C)	< -30	EN 495-5

Concept	Valeur	Norme
Réaction au feu	E	EN 13501-1
Résistance à la pénétration des racines	PND	EN 13948
Contrainte de rupture en traction longitudinal et transversal (N/5cm)	>1000	EN 12311-2 Método A
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N)	> 60	EN 12310-2
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N)	> 50	EN 12310-2
Résistance des recouvrements (Cisaillement des recouvrements) (N/50mm)	> 300	EN 12317-2
Résistance des recouvrements (Pelage du recouvrement) (N/50mm)	> 40	EN 12316-2
Résistance à la pénétration des racines	PND	EN 13948

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Les défauts visibles	Pasa	EN 1850-2
Densité (kg/m³)	1250	-
Epaisseur nominale (minimale)	1.2 (-5; +10%)	EN 1849-2
Masse (kg/m²)	1,5 (-5%; +10%)	EN 1849-2
Variation de l'allongement à la rupture (UV 5000 h)	< 10< 10	EN 1297, EN 12311-2EN 1297, EN 12311-2
Perte de plastifiants (changement de masse à 30 jours) (%)	< 4.5	EN ISO 177
Platitude (mm)	< 10	EN 1848-2
Rectitude (mm)	< 50	EN 1848-2

Informations sur l'environnement

Concept	Valeur	Norme
Post-consommation de contenu recyclé (%)	NDP	-
Pré-consommation de contenu recyclé (%)	NDP	-

Concept	Valeur	Norme
Lieu de fabrication	Fontanar - Guadalajara (España)	-

Normes et certification

- Il est conforme au décret royal RD 3/2023, du 10 janvier, qui établit les critères technico-sanitaires pour la qualité de l'eau potable, son contrôle et son approvisionnement.
- Répond aux exigences du marquage CE.
- Ces tests ont été réalisés par un audit externe et sont régulièrement contrôlés par des autocontrôles d'usine.

Domaines d'application

- Étanchéité des réservoirs d'eau potable (adaptés à une utilisation en extérieur) conformément au Décret Royal 3/2023, du 10 janvier, qui établit les critères technico-sanitaires pour la qualité de l'eau potable.

Avantages et bénéfices

- Bonne absorption des mouvements structurels.
- Haute résistance à la traction.
- Haute résistance au poinçonnage.
- Grande élasticité.
- Grande stabilité dimensionnelle.
- Haute résistance aux intempéries.
- Grande résistance à la déchirure.
- Feuille adaptée au contact avec les aliments et l'eau potable, certifiée par des tests et grâce à l'utilisation de matières premières vierges, sans recyclage.
- Très bonne résistance aux microorganismes, à la putréfaction, aux chocs mécaniques, au vieillissement naturel et au gonflement.
- Permet de s'adapter à tout type de géométrie.
- Résistant aux rayons UV.

Mode d'emploi

Guide d'installation de la bonbonne.

1. Retirez le capuchon noir de la valve du réservoir.
2. Fixez le tuyau à la valve en serrant l'écrou avec une clef adaptée (photo 1)
3. Raccordez l'autre extrémité du tuyau au le pistolet applicateur, en serrant le gros écrou avec une clef adaptée (photo 2)
4. Ouvrez complètement la valve de la bonbonne (photo 3)
5. Vissez l'embout pulvérisateur à l'extrémité du pistolet pour le collage en plein avec les colles PVC Contact Adhesive et Danobond (photo 4).
6. Réglez la largeur de pulvérisation (30cm) ou largeur des cordons (20 à 40mm) en actionnant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la molette noire du pistolet (photo 5). Remarque importante : Mettre en place le KIT CANISTER correctement avant de l'utiliser pour assurer le meilleur rendement possible et pour éviter les pannes du système ou les fuites.
7. Appuyer sur la gâchette sur le pistolet applicateur pour appliquer la colle

Indications et recommandations importantes

- L'élément de fixation doit être adapté au matériau dont est constitué le support. La résistance à la traction de l'élément de fixation au support résistant sera vérifiée pour garantir une fixation mécanique correcte. Les éléments de fixation doivent supporter une charge de traction admissible supérieure à 600 N par point d'ancrage. La membrane étant l'élément le plus externe du système d'étanchéité, sa stabilité face à la pression dynamique du vent doit être calculée en fonction de la forme du bâtiment, de sa hauteur au sol, de sa situation topographique et de la zone spécifique de toiture.
- Dans le cas particulier de l'étanchéité des réservoirs d'eau potable, la durabilité estimée de la feuille d'étanchéité sera conditionnée, à tout moment, par le bon entretien de l'eau par l'utilisateur final.
- En cas de réhabilitation il sera nécessaire de tenir compte des incompatibilités chimiques avec d'anciennes étanchéités à base de bitume modifié ou d'asphalte, pouvant nécessiter la suppression totale ou la mise en oeuvre de couches de séparation appropriées (géotextiles, des couches de mortier, le film polyéthylène, etc ...). S'assurer de la compatibilité chimique du PVC WALWAY avec d'autres matériaux.
- Il existe une gamme de produits accessoires à utiliser avec la membrane (mastic Elastydan PU 40 gris adhésif GLUE DAN PVC, profilés colaminés, angles rentrants, angles sortants, évacuations pluviales, crosses, etc.
- La soudabilité et la qualité des soudures dépendent des conditions météorologiques (température, humidité), des conditions desoudure (température, vitesse, pression, propreté) et de l'état de la surface de la membrane (propreté, humidité). Pour cela, le réglage et la mise au point du chalumeau à air chaud sera nécessaire avant chaque reprise de chantier, assurés par essai de soudure, avec contrôle destructif par pelage manuel pour assurer un montage correct.
- Pour éviter les incompatibilités chimiques, une couche de séparation géotextile DANOFELT PY 300 ou plus doit être placée entre cette feuille et : Produits bitumineux ou synthétiques TPO/FPO et EPDM, produits à base de polystyrène extrudé (XPS) ou expansé (EPS), PU rigide ou expansé, etc.
- Le contrôle des soudures à la pointe sèche doit être effectué après refroidissement ou évaporation complète du solvant.
- Des mesures de sécurité appropriées seront prises lors des travaux de soudure vis-à-vis des vapeurs pouvant devenir irritantes.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être stocké dans un endroit sec à l'abri de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Ce produit n'est ni toxique ni inflammable.
- Doit être conservé dans son emballage d'origine, en position horizontale et avec tous les rouleaux parallèles (jamais croisés), sur un support plat et lisse.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux

réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**