danosa

Étanchéité à l'eau

DANOPUR PT

Membrane liquide pour l'imperméabilisation et la protection des toitures accessibles aux piétons.

Étanchéité liquide à base de polyuréthane monocomposant, pour terrasses circulables piétons sous protection lourde ou protégé par DANOPUR LT.

Présentation

- Poids (kg): 25
- Rendement (kg/m²): 1.2 - 2.0
- Couleur: Gris
- Code du produit: 750705

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Allongement à la rupture (%)	> 600	ASTM D412
Résistance à la traction (N/mm²)	> 4	ASTM D412
Pontage des fissures (mm)	> 2 (-10oC)	EOTA TR-008
Resistencia a la radiación de calor	Superado	DIN 4102-7
Température de service (ºC)	-30 a + 90	-
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Curado total (días)	7	-
Temps de stabilité à la pluie (23ºC y 50% HR) (h)	3 - 4	-
Temps de séchage (23ºC et 50% RH). Temps de séchage final (jours)	7	-

Concept	Valeur	Norme
Temps de séchage (23 °C et 50 % HR). Durée de circulation piétonne (heures)	18 - 24	-
Perméabilité á la vapeur d´eau (g/m²/jour)	30	ISO 9932:91
Dureté (Shore A)	65 - 70	ASTM D2240

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Adhérence au béton (N/mm²)	> 2,0 (con imprimación)	ASTM D903
Perméabilité á la vapeur d´eau (1 m de colonne d'eau, 24h)	No filtra (1m columna de agua, 24h)	DIN EN 1928

Domaines d'application

- Étanchéité des balcons et terrasses.
- Étanchéité des toitures.
- Étanchéité de surfaces aux géométries compliquées
- Étanchéité dans les zones humides telles que salles de bain, cuisines, terrasses (sous carrelage).
- Étanchéité et rénovation des toitures avec des feuilles d’asphalte et des anciennes membranes acryliques.
- Protection et revêtement de mousse de polyuréthane.

Avantages et bénéfices

- Élasticité élevée > 600% et pontage des fissures.
- Bonne résistance chimique aux huiles, à l’eau salée, aux détergents ménagers, aux solutions alcalines et acides (5%).
- Excellente adhérence.
- Excellente résistance aux températures extrêmes -30 ºC à + 90 ºC.
- Application facile à froid.
- Membrane imperméable sans joints.
- Perméable à la vapeur d’eau.
- Résistant à l’eau stagnante occasionnelle et temporaire.
- Résistant à la glace.
- Résistant à la circulation piétonne.

Supports

- Aluminium
- Carrelage
- Mousse de polyuréthane
- Fibro-ciment
- Béton.
- Mortier.

- Membranes bitumineuses.
- Membranes acryliques
- Zinc

Avertissement

- Contient des isocyanates.
- Éliminer le contenu/récipient avec toutes les précautions possibles.
- Lisez l’étiquette avant utilisation.
- N’appliquez pas de couches plus épaisses que 0,6 mm.
- Les travaux ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être préjudiciables, en particulier dans des situations de neige, de glace, de pluie ou de vent fort.
- Glisse s’il est mouillé. Pour éviter cela, étalez les agrégats appropriés sur la membrane encore humide pour obtenir une surface antidérapante.
- Si une couleur de finition stable est souhaitée, appliquer une ou deux couches de DANOCOAT® PUR 2C sur la membrane DANOPUR® PT.
- Consultez la fiche de données de sécurité.

Manipulation, stockage et conservation

- Délai d’expiration : 12 mois.
- Le récipient doit être stocké à l'envers, le couvercle reposant sur l'étagère ou le support.
- Dans un endroit frais et sec, entre +5 °C et +35 °C.
- Protéger de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**