danosa

Accessoires

NEXALON ANGLE RENTRANT

Angle interne préfabriqué en TPO

Profilé d’angle rentrant préfabriqué à base de TPO, pour la finition des travaux d’étanchéité en angles rentrant des toitures.

Présentation

- Hauteur (C) (mm): 9.5
- Longueur (cm): 19
- Largeur (cm): 19
- Code du produit: 210813

Données techniques

Concept	Valeur	Norme

Domaines d'application

- Utilisé en complément de l’étanchéité des feuilles TPO, pour garantir l’étanchéité des angles intérieurs de toiture.

Avantages et bénéfices

- Bonne capacité d’adaptation aux irrégularités du support.
- Compatible avec toutes les feuilles synthétiques de la gamme NEXALON TPO.
- Facilite la finition de la membrane aux angles intérieurs.
- Grande élasticité.
- Il assure une soudure et une finition d'une grande fiabilité.
- Assure le raccordement aux angles intérieurs facilement et en toute sécurité.

Mode d'emploi

- L’élément porteur devra être résistant, uniforme, lisse, propre, sec et libre de tout corps étranger.
- La soudure de l’angle à la membrane se fera par machine à air chaud.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Le produit sera utilisé par ordre d’arrivée.
- Ce produit n’est ni toxique ni inflammable.
- Facile à découper pour adapter les dimensions à l'ouvrage à réaliser.
- Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être défavorables, notamment en cas de neige, de présence de neige ou de glace sur le toit, de pluie ou si le toit est mouillé (humidité de surface > 8 %). Les travaux de soudage ne doivent pas se faire par vent fort.
- Aucun travail de soudage ne doit être effectué lorsque la température ambiante est inférieure à -5 °C pour le soudage à l’air chaud, ni inférieure à + 5 °C pour le soudage avec des adhésifs.
- Il sera stocké dans son emballage d'origine, en position horizontale, tous les rouleaux parallèles (jamais croisés), sur une surface plane et lisse.
- Danosa recommande de consulter la fiche de données de sécurité de ce produit, disponible en permanence sur www.danosa.com ; elle peut également être demandée à notre service technique.
- Dans tous les cas, il convient de tenir compte des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que des normes de bonnes pratiques de construction.
- Pour toute précision supplémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**