danosa

Accessoires

NEXALON PROFILÉ COLAMINÉ A

Profilé en tôle laminée avec TPO

Profilé en tôle colaminée avec TPO, utilisé comme finition de l’étanchéité à la fois sur le plan horizontal et sur le mur vertical.

Présentation

- Longueur (cm): 200
- Largeur (cm): 5
- Epaisseur (mm): 1.2
- Couleur: Blanc
- Code du produit: 210816

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Tolérance d'épaisseur (%)	± 7	-

Domaines d'application

- Utilisé comme finition pour l’étanchéité à la fois pour le plan horizontal et le parement vertical. La fixation du profil colaminé au parement peut varier en fonction des caractéristiques du support.

Avantages et bénéfices

- Compatible avec toutes les feuilles synthétiques de la gamme NEXALON TPO.
- Facilite la finition de la membrane à la fois dans la fixation au plan horizontal et au parement vertical.
- Il assure une soudure et une finition d'une grande fiabilité.
- Assure le raccordement à la fois dans les ancrages de périmètre et dans les murs verticaux en toute sécurité.

Mode d'emploi

- L’élément porteur devra être résistant, uniforme, lisse, propre, sec et libre de tout corps étranger.
- Il est fixé au support tous les 20 cm, au maximun.
- Les membranes de la gamme NEXALON TPO sont soudées au profilé plasté par soudure à l’air chaud, offrant une grande fiabilité.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Le produit sera utilisé par ordre d’arrivée.
- Ce produit n’est ni toxique ni inflammable.
- Facile à découper pour adapter les dimensions à l'ouvrage à réaliser.
- Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être défavorables, notamment en cas de neige, de présence de neige ou de glace sur le toit, de pluie ou si le toit est mouillé (humidité de surface > 8 %). Les travaux de soudage ne doivent pas se faire par vent fort.
- Aucun travail de soudage ne doit être effectué lorsque la température ambiante est inférieure à -5 °C pour le soudage à l’air chaud, ni inférieure à + 5 °C pour le soudage avec des adhésifs.
- Il sera stocké dans son emballage d'origine, en position horizontale, tous les rouleaux parallèles (jamais croisés), sur une surface plane et lisse.
- La présence d’humidité peut provoquer des taches blanchâtres (rouille blanche) susceptibles de compromettre l’adhérence du polyuréthane et d’entraîner l’altération du revêtement.
- Les tôles et bobines doivent être traitées dans les 6 mois suivant l’expédition, en utilisant l’équipement le plus adapté afin d’éviter les abrasions sur la surface du revêtement ou les fissures.
- Danosa recommande de consulter la fiche de données de sécurité de ce produit, disponible en permanence sur www.danosa.com ; elle peut également être demandée à notre service technique.
- Dans tous les cas, il convient de tenir compte des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que des normes de bonnes pratiques de construction.
- Pour toute précision supplémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**