

### ASFALDAN ALU EXTRA 30 P ELAST

Membrane d'étanchéité en bitume modifié avec des élastomères (SBS) avec autoprotection métallique.



Le ASFALDAN ALU EXTRA 30 P ELAST (10X1) est une chape de bitume élastomère SBS soudable, sans armature. Elle est autoprotégée avec une feuille d'aluminium de couleur alu. La sous-face est constituée d'un film de polyéthylène.

#### Présentation

- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 2.5
- Code du produit: 151095

#### Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Masse nominale (kg/m <sup>2</sup> )	3	-
Comportement au feu extérieur	Broof(t1)	UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%)	PND	UNE-EN 12311-1
Allongement à la force de traction maximale transversale (%)	PND	UNE-EN 12311-1
Facteur de résistance à l'humidité (μ)	20.000	UNE-EN 1931
Pliage à basse température (°C)	< -15	UNE-EN 1109
Réaction au feu	E	UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1
Résistance au poinçonnement statique (kg)	PND	UNE-EN 12730
Résistance à la pénétration des racines	No pasa	UNE-EN 13948
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm)	150 ± 60	UNE-EN 12311-1
Résistance à la traction transversale (N / 5cm)	150 ± 60	UNE-EN 12311-1

Concept	Valeur	Norme
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N)	PND	UNE-EN 12310-1
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N)	PND	UNE-EN 12310-1
Résistance au chocs, A (mm)	PND	UNE-EN 12691
Force du joint: cisaillement de soudage ~ valeur	PND	UNE-EN 12317-1
Substances dangereuses	PND	-
Résistance à la pénétration des racines	No pasa	UNE-EN 13948

## Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Adhérence des granulats (%)	PND	UNE-EN 12039
Stabilité dimensionnelle à des températures élevées (longitudinale) (%)	PND	UNE-EN 1107-1
Stabilité dimensionnelle à haute température (transversale) (%)	PND	UNE-EN 1107-1
Résistance au fluage à haute température (°C)	>90	UN-EN 1110

## Informations sur l'environnement

Concept	Valeur	Norme
Post-consommation de contenu recyclé (%)	35	-
Lieu de fabrication	Fontanar - Guadalajara (España)	-