
Accessoires

DANOBAND BUTYL





Présentation

- Longueur (cm): 2000
- Largeur (cm): 15
- Epaisseur (mm): 0,8
- Poids (kg): 8
- Code du produit: 770014

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Adherencia a 90º (N)	> 90	-
Ensayo a adherencia (N)	≥80	ASTM D6195
Réaction au feu	E	EN 11925-2 / EN 13501 - 1
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm)	100	-
Contrainte de rupture en traction longitudinal et transversal (N/5cm)	> 100 /50 mm	EN 12311-1
Résistance à la traction transversale (N / 5cm)	100	-
Resistencia a tracción longitudinal (N/mm)	>100/50	-
Resistencia a tracción Transversal (N/mm)	>100/50	-

Concept	Valeur	Norme
Temperatura de servicio (ºC)	0 - 40	-
Temperatura de utilización (ºC)	0-40	-

Domaines d'application

- Bande créée pour renforcer les assemblement avec des parements verticaux et des joints de dilatation avec un mouvement réduit.
- Joints de cheminée et de gouttière.
- Jonction d’éléments dans les toitures et les bardages.

Avantages et bénéfices

- Bonne ouvrabilité, grande plasticité et ductilité.
- Facile à retirer.
- Excellente adhérence à basses températures.
- Grande élasticité.
- Grande stabilité thermique.
- Peut être recouvert de peinture ou d’un autre matériau.
- Sans solvant.

Avertissement

- Évitez de l’utiliser comme substitut aux systèmes de fixation mécanique permanents et dans les applications où la courroie doit supporter n’importe quel poids.
- La bande se détériore au contact des solvants.
- Il ne peut pas être exposé aux rayons ultraviolets.

Manipulation, stockage et conservation

- Conservez le produit entre 5 ° C et 40 ° C pendant une période maximale de 12 mois.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en

vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**