

REVESTIDAN WATER STOP

Revêtement élastique pour l'étanchéité de toitures résistant aux intempéries



Revêtement d'étanchéité acrylique monocomposant à base d'eau à haute élasticité et flexibilité, avec une excellente étanchéité à l'eau et aux liquides en général. Forte résistance à la traction et à l'allongement à la rupture. Résistance extraordinaire au vieillissement, à l'abrasion et à la perforation. Bonne homogénéisation du produit et facilité d'application. Film résistant aux intempéries et aux UV. Excellente résistance à l'abrasion. Bon remplissage des fissures et résistance aux microfissures. Résistance mécanique accrue grâce à l'utilisation d'un treillis en fibre de verre. Grande élasticité et flexibilité. Excellente durabilité. Convient pour éviter les infiltrations d'eau sur les terrasses, les toits-terrasses, les toits, les joints de dilatation, les tuyaux de descente, etc. Dans la réparation de zones présentant des fissures existantes ou ayant tendance à se former.

Présentation

- Poids (kg): 20
- Rendement (kg/m²): 1.0 - 1.6
- Couleur: Gris
- Code du produit: 724011

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Élongation (%)	>300	-
Matière fixe en poids (%)	61 ± 0.5	-
Réaction au feu	M1	-
Résistance à la traction (N/mm ²)	>1	-
Temps de séchage au toucher (heures)	2	-

Concept	Valeur	Norme
Temps de séchage entre les couches (heures)	8	-
Perte d'élongation due au vieillissement thermique (%)	<35	-
Perte de masse due au vieillissement thermique (%)	<10	-

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Viscosité à 22°C (Pa.s)	80 ± 10	-

Domaines d'application

- Traitement des petits joints et fissures.
- Convient pour éviter les infiltrations d'eau sur les terrasses, les toits-terrasses, les toits, les joints de dilatation, les tuyaux de descente, etc.

Avantages et bénéfices

- Imperméable à l'eau de pluie.
- Excellente étanchéité à l'eau et aux liquides en général.
- Forte résistance à la traction et à l'allongement jusqu'à la rupture.
- Bonne homogénéisation du produit et facilité d'application.
- Film résistant aux intempéries et aux UV.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Bon remplissage des fissures et résistance aux microfissures.

Préparation des substrats

- Les surfaces à imperméabiliser doivent être sèches et exemptes de poussière, terre, mousse, efflorescence, salpêtre, graisse, etc. Enlever la poussière, la graisse et les autres contaminants. Appliquer le revêtement d'étanchéité conformément au mode d'emploi. Pour les surfaces anciennes, éliminer les éventuelles contaminations par des moisissures à l'aide d'eau de Javel ou d'autres produits appropriés, ainsi que les parties non adhérentes de la peinture ou d'autres matériaux de construction. Traiter les efflorescences ou le salpêtre avec une solution acide diluée, rincer et laisser sécher. Il peut être conseillé de traiter la surface avec un produit à base d'eau adapté à l'élimination et à la conservation de l'aspect des efflorescences causées par le salpêtre. Sur les supports en mauvais état, présentant un manque de cohésion ou des problèmes d'humidité, appliquer d'abord une couche de DANOPRIMER® W. S'il y a des fissures ou des crevasses de plus de 1 mm, il est préférable de les réparer avec du mortier ou avec un mélange composé de 1 part de REVISTIDAN® WATER STOP et de 4 parts de sable sec. Lisser et niveler les éventuelles pentes ou irrégularités de la surface à peindre, afin d'éviter la formation de flaques d'eau. Appliquer la peinture conformément au mode d'emploi.

Mode d'emploi

Avant d'appliquer le produit sur le support, s'assurer qu'il est sec et exempt de résidus solides et d'irrégularités. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ou lorsqu'il y a un risque de pluie dans les 48 heures. Appliquer au rouleau. Réparer d'abord les fissures et appliquer DANOBAND® Butyl, Elastidan PU 40 dans les coins. Remuer jusqu'à homogénéisation parfaite. Diluer la première couche à 5-10 % avec de l'eau. Appliquer la deuxième couche et les suivantes sans dilution, en croix dans le sens de la couche précédente. L'application peut se faire au pinceau, au rouleau ou au pistolet, après agitation du produit et dilution. Les outils doivent être nettoyés à l'eau avant que la peinture ne sèche.

Avertissement

- Nettoyez les outils à l'eau juste après la finition. S'il y a des restes solides de saleté, nous vous recommandons de gratter.
- Ne pas utiliser sur des surfaces des piscines et des réservoirs continuellement inondés.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, dans le gel, sur un support humide ou avec une humidité relative supérieure à 85 %.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C.
- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de gel.

Manipulation, stockage et conservation

- Stocker dans des endroits frais et secs.
- Stabilité du stockage dans le récipient d'origine fermé et conserver le produit entre 5 °C et 30 °C pendant une période maximale de 24 mois.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**