

ARGOCOLA ELITE 100

Argamassa de colagem de altas prestações



Cores:



Branco
25Kg - 350004



Cinzentos
25Kg - 350005

ARGOCOLA ÉLITE 100 é uma argamassa de colagem de altas prestações formulada à base de cimento Portland, agregados selecionados, aditivos orgânicos e polímeros que lhe conferem extraordinária trabalhabilidade e aderência.

Apresentação

- Aspetto: Pó
- Cor: Branco
- Peso (kg): 25
- Rendimento em mm de espessura (kg/m²): 1,8
- Código de produto: 350004

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Massa nominal (kg/m ²)	25	-
Absorção capilar (< kg/m ² h ^{0.5})	W1	-
Aderência após envelhecimento com calor (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Aderência após ciclo gelo-degelo (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Aderência após imersão em água (N/mm ²)	≥ 0,5	-

Conceito	Valor	Norma
Aderência após 30 min. do tempo de abertura (N/mm ²)	≥ 0,5	-
Água de amassado (%)	24/26	-
Classificação segundo UNE EN 12004	C1T	-
Densidade aparente (kg/L)	1,60 ± 0,05	-
Densidade massa fresca (kg/L)	1,80 ± 0,05	-
Deslizamento (mm)	≤ 0,5	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/0,8	-
Permeabilidade ao vapor de água	Clase I	-
Reação ao fogo	A1	-
Substâncias perigosas	Ver HS	-

Campo de aplicação

- Colocação de peças cerâmicas de média e baixa absorção em paramentos interiores e em solos interiores e exteriores.
- Apto para colocação de peças de porcelana de pequeno formato no interior.

Vantagens e benefícios

- Elevadas prestações mecânicas.
- Elevado tempo aberto.
- Elevada deformabilidade.
- Permite a retificação de peças.
- Sem descolagem.

Suporte

- Rebocos de cimentos.
- Suportes de natureza cimentícia.

Preparação do suporte

- O suporte não deve apresentar problemas de humidade e deve estar seco.
- O suporte deverá estar são, limpo, plano, isento de pinturas, partes degradadas ou mal aderidas, descofrantes, etc. e em geral de qualquer substância ou partícula que possa impedir a correta aderência.

Modo de Aplicação

Misturar a ARGOCOLA® ÉLITE 100 com 6.5 L de água por saco de 25 kg, manual ou mecanicamente, até obter uma mistura homogênea, cremosa e sem grumos.

Deixar repousar 5 minutos antes da aplicação.

A cola deverá ser penteada no suporte com uma talocha dentada de 6 x 6 mm, para pequenos formatos utilizar uma de 8 x 8 mm e para formatos acima de 40 x 40 cm.

A cola deverá ser espalhada em panos de aprox. 1 m² para que o tempo decorrido entre a aplicação da cola no suporte e o assentamento da cerâmica não provoque a perda de humidade na cola para sua correta aderência.

A peça cerâmica deverá ser pressionada até que as ranhuras do penteado da cola sejam esmagadas.

Precauções

- Deixar um espaço para a junta entre os ladrilhos adequados ao tamanho do ladrilho e da superfície total em conformidade com a norma UNE 138003.
- Em climas quentes, humedecer bem o suporte.
- Não aplicar em caso de geada, chuva, vento forte ou sol direto.
- Não aplicar em camada espessa sem colagem dupla.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar em suportes de gesso sem antes passar o primário DANOPRIMER® RPU.
- Não aplicar sobre superfícies de plástico, metal, madeira, borracha, etc.
- Respeitar as juntas de dilatação, interrompendo o sistema e utilizando soluções específicas para a sua execução.
- Antes da preparação mecânica, devem ser removidos vestígios de verniz, ceras, gorduras, óleos e contaminantes semelhantes.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Armazenado em sacos multi-folha com película anti-humidade de 25 kg que permitem a sua correta conservação durante 12 meses na sua embalagem original fechada e ao abrigo de calor e humidade.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem

aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**

Document generated on 25/04/2024