

ARGOTEC OBTURADOR

Argamassa de cura ultrarrápida para tamponamento de condutas de água



ARGOTEC OBTURADOR é uma argamassa ultrarrápida para tamponamento de cursos de água, monocomponente, formulada a base de uma mistura de ligantes hidráulicos, agregados selecionados que proporcionam excelente aderência sem ponte de aderência e alta resistência.

Apresentação

- Aspeto: polvo
- Cor: Cinzento
- Peso (kg): 20
- Unidades por palete: 40
- Classe logística: (B) Produtos em stock, disponíveis num prazo inferior a 3 dias
- Código de produto: 350139

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Absorção capilar (< kg/m ² h0.5)	W2	-
Água de amassado (%)	23/25	-
Densidade aparente (kg/L)	1,20 ± 0,05	-
Densidade massa fresca (kg/L)	1,40 ± 0,05	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/0,5	-
Massa nominal (kg/m ²)	20	-
Reação ao fogo	A1	-

Conceito	Valor	Norma
Substâncias perigosas	Ver HS	-

Memória descritiva

A obturação da conduta de água é executada com a argamassa cosmética ARGOTEC OBTURADOR, da empresa Argos derivados do cimento. O suporte de colocação deverá estar são e convenientemente limpo e livre de detritos ou zonas desagregadas, completamente endurecido e com o seu tempo de variação dimensional finalizado.

Aplicação

- Obturação de cursos de água por tamponamento.
- Selagem de fissuras com presença de água.

Vantagens e benefícios

- Elevadas prestações mecânicas.
- Excelente aderência.
- Isento de cloretos.
- Impermeável à água.
- Ultra-rápido.

Suporte

- Elementos pré-fabricados em betão.
- Estruturas de betão.

Preparação do substrato

- Em qualquer caso, se conformar com os requisitos específicos da norma EN 1504-10.
- Os elementos metálicos, tais como as armações, devem estar isentas de ferrugem, poeira, resíduos de argamassa ou outros materiais que possam impedir a aderência ou contribuir para a corrosão.
- Os suportes absorventes devem ser humedecidos até saturação, sem encharcar.
- Os suportes devem estar limpos e saudáveis, isentos de graxas, tintas ou outras substâncias que impeçam a aderência adequada.
- Os suportes muito lisos serão tratados mecanicamente para garantir a correta aderência da argamassa de reparação.
- Em superfícies pouco porosas, utilizar um primário com a aderência apropriada.

Modo de Aplicação

- Amassar com a mão a quantidade de material adequado para o trabalho com um pouco de água de forma a fazer uma massa semicompacta.
- Em seguida, aplicar o material diretamente no canal até que a hidratação e endurecimento esteja completa.
 - Repita o mesmo processo até que o caminho da água esteja completamente obstruído.

Precauções

- Não aplicar em caso de geada, chuva, vento forte ou sol direto.
- Não aplicar abaixo dos 5°C ou acima de 30°C.
- Não aplicar em suportes de gesso.
- Não aplicar em superfícies de plástico, metal, madeira, borracha, etc.
- Não voltar a misturar, nem adicionar água depois de começar a endurecer.
- Proteger a superfície fresca do sol direto, chuva e principalmente de correntes de ar.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Armazenado em sacos multi-folha de 20 kg com película anti-humidade e em sacos de plástico de 5 kg que permitem a sua conservação adequada durante 12 meses na embalagem original fechada, ao abrigo da humidade.

Limpeza de ferramentas de trabalho

- Producto fresco, con agua.
- Producto seco, raspando.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Telephone: **+34 949 88 82 10**