Estanquidade à água

DANOFLOOR PU 300

Revestimento autonivelante de poliuretano bicomponente elástico para camadas de rodagem resistentes à fissuração em sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® e DANOFLOOR®.

DANOFLOOR® PU 300 é uma resina bicomponente de poliuretano, elástica, libre de solventes e plastificantes, utilizada como camada de desgaste e proteção em sistemas de impermeabilização parking exteriores e interiores. DANOFLOOR® PU 300 pode ser polvilhado com cargas minerais (areia, coríndon ou carborundun) para obter acabamentos antiderrapantes e com elevado grau de resistência mecânica.

Apresentação

- Cor: Cinzento
- Peso (kg): 16
- Código de produto: 726002

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Adherencia al hormigón (con DANOPRIMER EP) (N/mm²)	> 2,0	-
Densidad mezcla (g/cm3)	1.37 ± 0.05	-
Proporção A/B (por peso)	100	-
Resistência à tração (N/mm²)	12,7	-
Dureza Shore D a 23ºC e 7 dias	65	-
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Curado total (días)	7	-
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tráfico rodado (horas)	72	-
Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tránsito de personas (horas)	12	-

Conceito	Valor	Norma
Viscosidad mezcla a 23ºC (mPA.s.)	2060±200	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Densidade a 23 ºC (kg/dm³)	1.40 ± 0.05	-
Pot life a 23ºC y 50% H.R. (min)	25	-
Viscosidade a 23ºC (mPA.s)	3050±200	-

Dados de Aplicação

Conceito	Valor
Umidade relativa (%)	<75
Suporte/temperatura ambiente (ºC)	+10 / +35 (3ºC por encima del punto de rocío)

Modo de Aplicação

- Antes de aplicar del producto compruebe que la superficie de aplicación está seca, limpia y libre de restos sólidos e irregularidades.
- Protéjase adecuadamente para manipular los componentes con guantes y mascarilla apropiadas. Consulte ficha de seguridad.
- Mezcle los dos componentes en el envase de plástico hasta lograr una masa uniforme.
- Aplique primero en las fisuras y las juntas. Recomendamos usar armadura de fibra de vidrio 4×4 mm (Malla PX160).
- Use una llana/rodillo para aplicar la primera capa y coloque en fresco armadura Malla PX160 también en los ángulos
- Aplique el resto de capas de forma cruzada a la anterior para un mejor resultado (consulte Tiempo de Secado)

Limpeza de ferramentas de trabalho

- Si el producto está fresco: con agua
- Si el producto está seco: acción mecánica, raspado.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à

aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**