

DANOPIR AL

Painéis de isolamento rígidos e leves à base de espuma de poliisocianurato (PIR), de fácil colocação, revestidos em ambas as faces com um complexo multicamada de alumínio.



Painéis de isolamento rígidos e leves à base de espuma de poliisocianurato (PIR), de fácil colocação, revestidos em ambas as faces com um complexo multicamada de alumínio.

Apresentação

- Comprimento (cm): 250
- Largura (cm): 120
- Espessura (mm): 120
- Código de produto: 673009

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Condutividade térmica declarada (W/mK)	0.023	EN 12667
Resistência à compressão (kPa)	≥ 200	-
Reação ao fogo	E	-
Reação ao fogo do produto em condição final de uso (unicamente para aplicação final cobertura deck, montagem normalizada nº3 segundo EN 15715)	B-s1 d0	EN 15715
Resistência térmica (m ² K/W)	5.2	-

Campo de aplicação

- Isolamento térmico das coberturas planas industriais em chapa metálica (cobertura deck).

Vantagens e benefícios

- Concebido especificamente para um isolamento ideal.
- Facilidade de utilização e instalação.
- Painéis de elevada rigidez e de baixo peso.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**