

DANOPIR BV

Painéis de isolamento rígidos e leves à base de espuma de poliisocianurato (PIR), de fácil colocação, revestidos em ambas as faces com um complexo multicamada de véu de fibra de vidro e acabamento betuminoso.



Painéis de isolamento rígidos e leves à base de espuma de poliisocianurato (PIR), de fácil colocação, revestidos em ambas as faces com um complexo multicamada de véu de fibra de vidro e acabamento betuminoso.

Apresentação

- Comprimento (cm): 250
- Largura (cm): 120
- Espessura (mm): 40
- Classe logística: (BP) Produtos disponíveis sob pedido, consulte pedido mínimo e prazo
- Código de produto: 672007

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Condutividade térmica declarada (W/mK)	0.028	EN 12667
Estabilidade Dimensional 48 h 70 °C y 90% HR	Δlong.	-
Reação ao fogo	F	-
Reação ao fogo em condição final de uso (de acordo com especificações de montagem)	B-s2 d0	EN 15715
Resistência à compressão (KN/m ²)	≥ 175	-
Resistência térmica (m ² K/W)	1.4	-

Aplicação

- Isolamento térmico das coberturas planas industriais em chapa metálica (cobertura deck).

Vantagens e benefícios

- Concebido especificamente para um isolamento ideal.
- Facilidade de utilização e instalação.
- Painéis de elevada rigidez e de baixo peso.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta

documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Telephone: **+34 949 88 82 10**