

DANOPUR PT

Membrana líquida para impermeabilização e proteção de coberturas transitáveis pedonais



Membrana líquida impermeabilizante e de proteção, de poliuretano monocomponente de aplicação a frio, elástica, adequado para tráfego pedestre e de fácil aplicação.

Apresentação

- Cor: Cinzento
- Peso (kg): 25
- Código de produto: 750705

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Dureza (Shore A)	65 - 70	ASTM D2240
Alongamento na ruptura (%)	> 600	-
Resistência à tração (N/mm ²)	> 4	ASTM D412
Punteo de fisuras (mm)	> 2 (-10oC)	EOTA TR-008
Resistencia a la radiación de calor	Superado	DIN 4102-7
Temperatura de servicio (°C)	-30 a + 90	-
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). Curado total (días)	7	-
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). Tiempo de estabilidad con lluvia (horas)	3 - 4	-
Tempos de secagem (23°C e 50% UR). Tempo de secagem final (días)	7	-

Conceito	Valor	Norma
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). Tiempo para tránsito de personas (horas)	18 - 24	-
Transmisión de vapor de agua (g/m ² /día)	30	ISO 9932:91

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Adesão ao concreto (N/mm ²)	> 2,0 (con imprimación)	ASTM D903
Resistência à pressão de água (1 m.c.a. 24h)	No filtra (1m columna de agua, 24h)	DIN EN 1928

Campo de aplicação

- Impermeabilização de varandas e terraços.
- Impermeabilização de coberturas.
- Impermeabilização de superfícies com geometrias complicadas.
- Impermeabilização em zonas húmidas como casas de banho, cozinhas, terraços (por baixo dos azulejos).
- Impermeabilização e reabilitação de coberturas com membranas asfálticas e antigas membranas acrílicas.
- Proteção e revestimento em espuma de poliuretano.

Vantagens e benefícios

- Alta elasticidade > 600% e neutralização de fissuras.
- Boa resistência química a óleos, água salgada, detergentes domésticos, soluções alcalinas e ácidas (5%).
- Excelente aderência.
- Excelente resistência a temperaturas extremas -30°C a + 90°C.
- Aplicação fácil a frio.
- Membrana impermeável contínua sem juntas.
- Permeável ao vapor de água.
- Resistente à água e ao gelo.
- Resistente ao trânsito pedonal.

Suporte

- Alumínio
- Azulejos
- Espuma de poliuretano.
- Fibrocimento.
- Betão.
- Argamassa.
- Membranas asfálticas.
- Membranas acrílicas.
- Zinco.

Precauções

- Consultar a ficha de dados de segurança.
- Contém isocianatos.
- Eliminar o conteúdo/embalagem com todas as precauções possíveis.
- Ler o rótulo antes de utilizar.
- Não aplicar camadas com espessura superior a 0,6 mm.
- Os trabalhos de impermeabilização não devem ser realizados quando as condições meteorológicas podem ser prejudiciais, nomeadamente em condições de neve, gelo, chuva ou vento forte.
- Desliza se estiver molhado. Para evitar isso, espalhar os agregados apropriados na membrana ainda húmida para obter uma superfície antiderrapante.
- Se desejar um acabamento com uma cor estável, aplicar uma ou duas demãos na membrana DANOPUR® PT.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- 9 meses.
- O recipiente deve ser armazenado de cabeça para baixo, com a tampa apoiada na prateleira ou suporte.

Limpeza de ferramentas de trabalho

Diluyente de limpieza. Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación inmediatamente después del uso con diluyente.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**