

REVESTIDAN SATE ACRILICO

Revestimento acrílico de altas prestações para decoração e proteção de fachadas



ETE 18/1016

Cores:



Cores suaves
25Kg - 720039



Branco
25Kg - 720201



Cinza médio
25Kg - 720218



Cores médias
25Kg - 720040



Outras cores NCS
25Kg - 720228



Osso
25Kg - 720288



Terra
25Kg - 720294



Tijolo
25Kg - 720297



Tijolo escuro
25Kg - 720306



Marfim escuro
25Kg - 720291



Calcário
25Kg - 720292



Marron
25Kg - 720307



Areia
25Kg - 720290



Baunilha
25Kg - 720289



Beje
25Kg - 720298



Telha
25Kg - 720299



Rosa
25Kg - 720300



Óxido
25Kg - 720308



Verde água
25Kg - 720301



Verde folha
25Kg - 720302



Cinza pérola
25Kg - 720287



Creme
25Kg - 720303



Siena
25Kg - 720309



Rosa suave
25Kg - 720304



Óxido suave
25Kg - 720305



Cinza escuro
25Kg - 720296



Sombra
25Kg - 720293



Cinza esverdeado
25Kg - 720295



Cinza azulado
25Kg - 720226

Revestimento à base de dispersões de copolímeros acrílicos e cargas inorgânicas de diferente granulometria, para impermeabilização e decoração de fachadas. Elevada elasticidade, adequado como acabamento decorativo em sistemas DANOTHERM® SATE.

Apresentação

- Peso (kg): 25
- Rendimento (kg/m²): 1,4 - 2,5 (según textura)
- Textura (mm): 0.5
- Cor: Cores suaves
- Código de produto: 720039

Dados técnicos

| Conceito | Valor | Norma |
|---|-----------------------------|----------|
| Aderência sobre betão (N/mm ²) | > 1.5 | - |
| Condutividade térmica declarada (W/mK) | 0,83 - 0,93 | EN 15824 |
| Reação ao fogo | A2-S1, d0 | - |
| Transmissão de Vapor de Água (Valor Sd) (m) | Sd (≥0.14 y <1.4 m) (Media) | EN-15824 |
| Viscosidade (cps) | 40000 ± 10000 | - |

Dados Técnicos Adicionais

| Conceito | Valor | Norma |
|--------------------------------|-------|-------|
| Densidade (g/cm ³) | 1.8 | - |

Informação ambiental

| Conceito | Valor | Norma |
|--------------------------------|-------|-------|
| Conteúdo máximo de COV's (g/L) | 13 | - |

Campo de aplicação

- Revestimento decorativo e proteção de todo o tipo de fachadas.

Vantagens e benefícios

- Acabamentos texturados, em exteriores e interiores.
- Alta resistência ao envelhecimento.
- Alta resistência à água e ao esfregar.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Fácil aplicação.
- Elevada aderência.
- Estabilidade de cor, elevada brancura não amarelece.
- Elevada dureza.
- Elevada deformabilidade.

- Impermeável à água da chuva.
- Não inflamável.
- Permeável ao vapor de água.
- Efeito biocida. (Antifúngico)

Suporte

- Sistemas ETICS, rebocos cimentícios (sobre REVESTIDAN® SATE Fondo).
- O pré-tratamento do suporte é fundamental para garantir perfeita aderência e planimetria.

Modo de Aplicação

- O suporte deverá estar perfeitamente endurecido, resistente e limpo, sem poeiras ou gorduras e com o primário REVESTIDAN® SATE Fondo aplicado.
- Eliminar as partes degradadas ou em mau estado. Quando aplicado sobre revestimentos antigos, deverá assegurar-se o bom estado e perfeita aderência do suporte.
- Produto pronto aplicar. Misturar adequadamente o produto antes da utilização. Para aplicação manual com talocha pode adicionar-se um máximo de 0,25 litros de água por balde de 25 kg. Para aplicação com pistola pode adicionar-se um máximo de 1 litro de água por balde de 25 kg.
- Aplicar com talocha metálica de baixo para cima, apertando o material de forma a regularizar e nivelar a camada.
- Quando a consistência do material seja a adequada, executar o acabamento com talocha plástica lisa.
- Projetável com pistola.

Precauções

- Em caso de salpicos nos olhos, lavar com água abundante e, se necessário, dirigir-se a um centro médico. Para informações mais detalhadas consultar a ficha de segurança do produto.
- Limpar de imediato as ferramentas com água. Em caso de restos sólidos de sujidade recomenda-se raspar.
- Proteger as arestas da penetração da água da chuva.
- Adequar a aplicação à extensão das superfícies a revestir, evitando juntas no mesmo plano de trabalho. É recomendado efetuar esquartelamentos com 10-15 m² utilizando fita de pintor.
- Não aplicar com sol direto, chuva, em suportes gelados, molhados ou com humidade relativa superior a 85%.
- Não misturar lotes distintos no mesmo pano, sendo recomendado utilizar o mesmo lote para toda a obra.
- Não aplicar sobre rebocos de cal, resinas ou vernizes e pinturas à base de silicatos.
- Os suportes rebocados com argamassa de cimento necessitam de uma estabilidade mínima de 4 semanas antes da aplicação do REVESTIDAN® SATE Fondo.
- O produto está sujeito a um rigoroso controlo de qualidade e estritos parâmetros de validação. Ainda assim, podem observar-se ligeiras variações de cor entre diferentes lotes produtivos, pelo que se recomenda que numa fachada seja aplicado sempre o mesmo lote de produto. A aplicação de material proveniente de diferentes lotes produtivos numa mesma fachada pode resultar em ligeiras diferenças de cor.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter os recipientes hermeticamente fechados e não expostos a temperaturas extremas.

- Armazenar o produto em locais frescos e secos por um período máximo de 24 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**

Document generated on 13/06/2026