REVESTIDAN SATE SLX

Revestimento acrílico siloxânico de altas prestações para decoração e proteção de fachadas

Cores:

Outras cores NCS 25Kg - 720257	**Branco** 25Kg - 720230	**Osso** 25Kg - 720231	**Terra** 25Kg - 720232
Tijolo 25Kg - 720233	**Tijolo escuro** 25Kg - 720234	**Marfim escuro** 25Kg - 720235	**Calcário** 25Kg - 720236
Marron 25Kg - 720237	**Areia** 25Kg - 720238	**Baunilha** 25Kg - 720239	**Beje** 25Kg - 720240
Telha 25Kg - 720241	**Rosa** 25Kg - 720242	**Óxido** 25Kg - 720251	**Verde água** 25Kg - 720244
Verde folha 25Kg - 720245	**Cinza pérola** 25Kg - 720246	**Cinza médio** 25Kg - 720247	**Creme** 25Kg - 720248
Siena 25Kg - 720249	**Rosa suave** 25Kg - 720250	**Cinza escuro** 25Kg - 720252	**Sombra** 25Kg - 720253
Cinza esverdeado 25Kg - 720254	**Cinza azulado** 25Kg - 720255		

Revestimento à base de dispersões de copolímeros acrílicos e polissiloxânicos, cargas inorgânicas de diferente granulometria, para impermeabilização e decoração de fachadas, adequado como acabamento decorativo em sistemas DANOTHERM SATE. O conteúdo em resinas polissiloxânicas proporciona elevada resistência à água, durabilidade e facilidade de limpeza, sendo por isso adequado em locais com maiores exigências de resistência a contaminação biológica, ambientes agressivos e acumulação de sujidades.

Apresentação

- Cor: Outras cores NCS
- Peso (kg): 25
- Rendimento (kg/m²): 2 - 3
- Código de produto: 720229

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Aderência sobre betão (N/mm²)	≥ 1.5	-
Condutividade térmica declarada (W/mK)	0.83 - 0.93	EN 1745
Densidade (kg/L)	1.90 ± 0.05	EN ISO 2811-1
Permeabilidade ao vapor de água	0.5 - 1.5	EN ISO 7783
PH	8.4 ± 0,1	-
Reação ao fogo	A2 s1 d0	-
Tempo de secagem ao toque (horas)	0.5	UNE-EN 48301
Tiempo de secado total (horas)	2	UNE-EN 48301
Viscosidade (cps)	35000 ± 10000	EN ISO 2555

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Tempo de secagem ao toque (horas)	0.5	-

Campo de aplicação

- Revestimento decorativo e proteção de todo o tipo de fachadas.

Vantagens e benefícios

- Acabamentos texturados, em exteriores e interiores.
- Alta resistência ao envelhecimento.
- Alta resistência à água e ao esfregar.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Fácil aplicação.
- Elevada aderência.
- Estabilidade de cor, elevada brancura não amarelece.
- Elevada dureza.
- Impermeável à água da chuva.

- Muito deformável.
- Não inflamável.
- Permeável ao vapor de água.
- Efeito biocida. (Antifúngico)
- Fabricado com tecnologia de autolimpeza.

Suporte

- Sistemas ETICS, rebocos cimentícios (sobre REVESTIDAN® SATE Fondo).
- O pré-tratamento do suporte é fundamental para garantir perfeita aderência e planimetria.

Modo de Aplicação

- O suporte deverá estar perfeitamente endurecido, resistente e limpo, sem poeiras ou gorduras e com o primário REVESTIDAN® SATE Fondo aplicado.
- Eliminar as partes degradas ou em mau estado. Quando aplicado sobre revestimentos antigos, deverá assegurar-se o bom estado e perfeita aderência do suporte.
- Produto pronto aplicar. Misturar adequadamente o produto antes da utilização. Para aplicação manual com talocha pode adicionar-se um máximo de 0,25 litros de água por balde de 25 kg. Para aplicação com pistola pode adicionar-se um máximo de 1 litro de água por balde de 25 kg.
- Aplicar com talocha metálica de baixo para cima, apertando o material de forma a regualizar e nivelar a camada.
- Quando a consistência do material seja a adequada,executar o acabamento com talocha plástica lisa.
- Projetável com pistola.

Precauções

- Em caso de salpicos nos olhos, lavar com água abundante e, se necessário, dirigir-se a um centro médico. Para informações mais detalhadas consultar a ficha de segurança do produto.
- Limpar de imediato as ferramentas com água. Em caso de restos sólidos de sujidade recomenda-se raspar.
- Proteger as arestas da penetração da água da chuva.
- Adequar a aplicação à extensão das superfícies a revestir, evitando juntas no mesmo plano de trabalho. É recomendado efetuar esquartelamentos com 10-15 m2 utilizando fita de pintor.
- Não aplicar com sol direto, chuva, em suportes gelados, molhados ou com humidade relativa superior a 85%.
- Não misturar lotes distintos no mesmo pano, sendo recomendado utilizar o mesmo lote para toda a obra.
- Não aplicar sobre rebocos de cal, resinas ou vernizes e pinturas à base de silicatos.
- Os suportes rebocados com argamassa de cimento necessitam de uma estabilidade mínima de 4 semanas antes da aplicação do REVESTIDAN® SATE Fondo.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter os recipientes hermeticamente fechados e não expostos a temperaturas extremas.
- Armazenar o produto em locais frescos e secos por um período máximo de 24 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**

Document generated on 18/05/2024